Alginat

Das Alginat ist nach dem Aushärten feucht geblieben (Das Alginat ist beim Berühren feucht). Kann man das RTV-2 Silikon SF00 einfüllen oder muss das Alginat getrocknet werden?

Grundsätzlich ist das kein Problem: das Wasser stört das Vernetzen des Silikons nicht. Für eine perfekte Abformung darf in der Form natürlich kein Wasser stehen, weil das schlicht und einfach die Abformung verfälscht.

Das Alginat kann bekanntlich ja nach Anwendung in unterschiedlichen Konsistenzen angemischt werden: Mischt man es zu dünn an, kann durchaus Wasser austreten. Trocknen sollte man die Form jedoch nicht, weil sich die Alginatform beim Trocknen verformt.

Eindeutige ID: #1048

Verfasser: Silikonfabrik.de - Support Letzte Änderung: 2017-10-13 17:38